

| | | |
|------|--------------------------|------|
| 4.2. | Palubky podlahové | MC 1 |
|------|--------------------------|------|

| | | |
|--------|---------------------------------|--|
| 4.2.1. | PALUBKY PODLAHOVÉ - SMRK | |
|--------|---------------------------------|--|

| Kvalita | Rozměry v mm | Délka v m | Počet ks/bal. | Cena Kč/m ² |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|------------------------|
| A/B-severský smrk | 28 x 121 | 3,0 až 5,4 | 4 | 366,- |
| A/B-severský smrk | 28 x 146 | 3,6 až 5,1 | 4 | 346,- |
| A/B-severský smrk* | 19 x 121 | 3,0 až 5,4 | 6 | 258,- |
| C-technická palubka smrk | 19 x 146 | 2,0 až 3,0 | 5 | 205,- |

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| 4.2.2. | PALUBKY PODLAHOVÉ - BOROVICE | |
|--------|-------------------------------------|--|

| Kvalita | Rozměry v mm | Délka v m | Počet ks/bal | Cena Kč/m ² |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| A/B-severská borovice, 4PD | 27 x 144 | 3,25 až 5,35 | 4 | 486,- |
| A/B-severská borovice | 28 x 146 | 3,00 až 5,10 | 4 | 388,- |

Ceny uvedeny vč. DPH. Platnost od 23.05.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

Rozměry palubek jsou uvedeny a účtovány včetně pera, v souladu s normou.

Údaje o délkovém rozpětí jsou orientační.

* Omezená skladová zásoba.

PALUBKY PODLAHOVÉ – čtyřstranně opracovaná prkna z rostlého dřeva s frézovaným perem a drážkou

- Použití: dřevostavby, podlahy
- Základní charakteristika:
Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m² se řídí normou ČSN 14519. Vlhkost palubek musí být cca 10% (+/-2%)



- Technická a kvalit. specifikace – smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc, pokud není stanoveno jinak.

| Znaky | Třída A | Třída B |
|--|--|--|
| Suky | <p>Dovolují se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - černé tužkové suky do 5 mm, pokud nejsou ve skupinách - zdravé srostlé suky do 10% šířky + 35 mm: - částečně srostlé, černě ohraničené suky a nesrostlé suky (ne vypadavé) - smrk/jedle, modřín do 10% šířky +10 mm - borovice, douglaska do 10% šířky +20 mm - sukové zátky ze stejné dřeviny, maximální průměr 25 mm <p>Nedovolují se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - částečně srostlé křídlové suky - vypadavé suky, díry po suchích a shnilé suky | <p>Dovolují se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - černé tužkové suky do 5 mm: - zdravé srostlé suky do 10% šířky +50 mm: - pevně srostlé křídlové suky do 10% šířky +50 mm - částečně srostlé, černě ohraničené suky a nesrostlé suky do 10% šířky +50 mm - ojedinělé vypadavé suky, díry po suchích a shnilé suky do 15 mm - sukové zátky ze stejné dřeviny |
| Vyrhaná vlákna (opravením poškozená místa) | <p>Dovoluje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u suků: do 20% plochy suku: - jinde: do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr) | <p>Dovoluje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u suků: do 40% plochy suků: - jinde: do 40% max. přípustné plochy suku (jedno místo na metr) |
| Tlakové zakřivení (křemenčitost) | <p>Dovolují se: za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| Smolníky | Dovolují se: - ojedinelé do velikosti 2 mm x 25 mm - jeden smolník do velikosti 5 x 50 mm na každý 1,5 m délky | Dovolují se: - do velikosti 2 mm x 25 mm - tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové délky 150 mm, na každý 1 m délky. |
| Trhliny | Dovolují se: - vlasové trhliny (stěží patrné): - čelní trhliny ne delší než šířka prkna čelní trhliny: - u palubek s perem a drážkou na čelech: ojedinelé, ne delší než 1/2 šířky prkna Nedovolují se: - pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních trhlin - trhliny pronikající z líce na bok: - odlupčivé trhliny - trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky | Dovolují se: - boční trhliny (max. 1 mm široké) do 300 mm délky: - čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojedinelé přípustné u palubek s profilovanými čely Nedovolují se: - odlupčivé trhliny |
| Dřeň | Dovoluje se: na 1/3 délky, ne širší než 5 mm | Dovoluje se |
| Barevné rozdíly (zamodrání) | Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje) | Dovolují se: lehké změny barvy jako červené proužky a zamodrání (zbarvení na rubu se dovoluje) |
| Poškození napadením houbou | Nedovoluje se (s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“) | |
| Poškození hmyzem | Nedovoluje se | NNe Nedovoluje se |
| Obliny | Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka | Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka oslabena na 1/4 délky |
| Zárosty | Dovolují se: ojedinelé do velikosti 5 mm x 50 mm nebo stejné plochy v mm ² | Dovolují se: ojedinelé |
| <p>Tam, kde jsou uvedeny požadavky ve vztahu k šířce, se rozumí šířka líce (krycí šířka) Křídlové suky nesmí tvořit více než polovinu tloušťky palubky</p> <p>Nejvíce 5% z dodávaného množství smí být z nejbližší nižší třídy. Prvky, které nesplňují požadavky třídy B, musí splnit (alespoň) základní požadavky pro použití jako podlahová palubka.</p> <p>Smišená kvalita A/B připouští až 60% podíl dílců vykazujících znaky B-třídy</p> <p>Veškeré vady hoblovaného materiálu jsou považované za vady zjevné. Montáž</p> <p>Před montáží je bezpodmínečně nutné dosáhnout rovnovážné vlhkosti-zpravidla dostatečně dlouhou aklimatizací (minimálně 3 týdny) v prostředí konečného užití</p> | | |